

PROMASPRAY®-P300 – MORTAR PENTRU PROTECȚIA ANTIFOC

Spray pentru protecție la foc



Descrierea produsului

PROMASPRAY®-P300 este un mortar pentru protecția antifoc premixat realizat sub control, în fabrică, ce se ambalează în pungi unice și se aplică cu un pulverizator sau mistrie, având ca bază vermiculit și gips și fiind destinat utilizării în spații interioare. PROMASPRAY®-P300 este o tencuială ușoară care asigură o protecție foarte eficientă în caz de [incendiu](#), de la 15 până la 360 de minute, în funcție de grosime.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- tencuială ușoară și durabilă, potrivită pentru protejarea antifoc de până la 360 de minute
- aplicare economică și rapidă
- îmbunătățește izolarea acustică și termică
- protejarea antifoc a plăcilor striate din oțel

Domenii de aplicare

- elemente structurale din beton
- oțel structural
- pardoseli din lemn
- elemente compozite realizate din tablă profilată și suprabetonare

Metodă de instalare

Produsul se aplică prin pulverizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre echipamentul adecvat, procedura de amestecare, pulverizare și verificările de control al calității la locul de aplicare, consultați departamentul tehnic Promat.

Certificat

ETA 11/0043

Cerințe de depozitare

Depozitați pe paleți, deasupra solului, în condiții uscate și adecvate ($\geq 5^\circ\text{C} \leq 45^\circ\text{C}$) până când este gata de utilizare.

Pregătire a suprafeței

Substratul trebuie să fie curat și uscat, fără praf, ulei și alți agenți de degajare care împiedică o bună aderență. În unele cazuri, suprafețele din oțel trebuie tratate în prealabil cu BONDSEAL®.

Date tehnice

Alcalinitate	8.5 pH
Temperatură de aplicare	5 - 35 °C
Culoare	alb/bej
Rezistența la compresiune	0.12 N/mm ²
Densitate	365 ± 15 %
Reacție la foc	A1, materiale incombustibile
Timp de uscare până la aplicarea straturilor următor	10-15h
Grosimea maximă a tencuiei	20 mm
Grosimea minimă a tencuiei	8 mm
Conductibilitate termică @ 20 °C	0.078 W/m·K
Categorie de utilizare	Y,Z ₂

Date tehnice produs

Numele produsului	Ambalaj
PROMASPRAY®-P300 pungi de plastic de 20 kg	20 undefined sac

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.
Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest
www.promat.com