

PROMATECT®-200 – PLACĂ DE CONSTRUCȚIE

REZISTENTĂ LA FOC

Plăci pentru protecție la foc



Descrierea produsului

Placă rezistentă la foc, pe bază de silicat de calciu, din PROMAXON®, cu stabilitate structurală, de dimensiuni mari, autoportant. Producția are loc în conformitate cu standardul ISO 9001 de asigurare a calității.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- rezistent la efectele umezelii
- nu se deteriorează din punct de vedere fizic atunci când este utilizat în condiții de umiditate
- caracteristicile de performanță nu se degradează împreună vârstă sau umezeală

Domenii de aplicare

Execuția elementelor de construcție și protecția tehnică împotriva incendiilor în conformitate cu standardul EN în toate domeniile de construcție de clădiri și construcții industriale (de exemplu, structuri din oțel, partitii rezistente la foc, amortizoare antifoc, structuri de perete, elemente de fatadă). PROMATECT®-200 are următoarele utilizări (conform EAD 350142-00-1106): la interior (tip Z₂).

Certificat

ETA 07/0297

Cerințe de depozitare

Păstrați într-un loc uscat și bine ventilat, acoperit și pe o suprafață plană.

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați Fișa cu informații de securitate pentru recomandări suplimentare.

Date tehnice

Alcalinitate	9 pH
Temperatură de aplicare	1 - 45 °C
Rezistența la compresiune	6.6 N/mm ²
Densitate	760 ± 10 %
Reacție la foc	A1, materiale incombustibile
Rezistența la rupere la încovoiere longitudinală	3 N/mm ²
Umiditate nominală ambientală	2 %
Rezistența la tracțiune (în sens longitudinal)	1.2 N/mm ²
Conductibilitate termică @ 20 °C	0.189 W/m·K
Categorie de utilizare	Z ₂

Date tehnice produs

Numele produsului	Lungime	Lățime	Grosime	Cantitate pe palet
PROMATECT®-200 2500 X 1200 X 12 mm	2500 mm	1200 mm	12 mm	40
PROMATECT®-200 2500 X 1250 X 15 mm	2500 mm	1250 mm	15 mm	40
PROMATECT®-200 3000 X 1200 X 15 mm	3000 mm	1200 mm	15 mm	-
PROMATECT®-200 2500 X 1250 X 18 mm	2500 mm	1250 mm	18 mm	30
PROMATECT®-200 3000 X 1200 X 20 mm	3000 mm	1200 mm	20 mm	-
PROMATECT®-200 2500 X 1250 X 20 mm	2500 mm	1250 mm	20 mm	30
PROMATECT®-200 2500 X 1200 X 22 mm	2500 mm	1200 mm	22 mm	-

PROMATECT®-200 2500 X 1250 X 25 mm	2500 mm	1250 mm	25 mm	25
PROMATECT®-200 3000 X 1200 X 25 mm	3000 mm	1200 mm	25 mm	-
PROMATECT®-200 2500 X 1200 X 30 mm	2500 mm	1200 mm	30 mm	20

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.
Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest
www.promat.com